



## WPC-Imprägnier-Öl

Olej do tarasów i płotów oraz innych elementów z WPC, resysty i bambusa, na bazie rozpuszczalnika




Kolor	Formy dostawy		
	Ilość na palecie	672	200
	Jedn. opak.	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Rodzaj opakowania	pojemnik blaszany	pojemnik blaszany
	Kod opakowania	01	03
	<b>Nr art.:</b>		
bezbarwny	2087	■	■
brązowy	2088	■	■
szary	2089	■	■

### Zużycie

Zależnie od nasiąkliwości podłoża ok. 50 ml/m<sup>2</sup> na jedną warstwę



### Obszary stosowania



- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Do tarasów, płotów, mebli ogrodowych i innych elementów budowlanych
- Do materiałów zespolonych, złożonych z drewna i tworzywa sztucznego
- Do WPC, Resysty i bambusa

### Właściwości



- Działa hydrofobizująco
- Ogranicza przyjmowanie oleju, tłuszczu i osiadanie zanieczyszczeń
- Łatwa obróbka
- Bezbarwny: do odświeżania barwy podłoża
- Brązowy i szary: do trwałej intensyfikacji pierwotnego koloru
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki

### Dane techniczne produktu



Spoivo	żywica alkidowa
Gęstość	około 0,80 g/cm <sup>3</sup>
Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4	około 17 s
Zapach	rozpuszczalnikowy

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

#### Certyfikaty

- **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"**

#### Informacje dodatkowe

- **Verarbeitung von ölasierten Produkten im Tuchauftrag**

#### Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- **Holz-Tiefenreiniger (2640)**
- **Grünbelag-Entferner\* (0676)**
- **Holz-Entgrauer (2641)**

\* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!

#### Przygotowanie pracy

- **Wymagania wobec podłoża**  
Materiał do obróbki powierzchni już narażonych na zwiertanie. Podłoże musi być suche, wolne od pyłu, brudu, tłuszczu i wosku.
- **Przygotowania**  
WPC należy w razie potrzeby przygotować za pomocą środka Remmers Holz-Tiefenreiniger. Glony należy usunąć środkiem Grünbelag-Entferner\*. Bambus przygotować za pomocą środka Grünbelag-Entferner\*.

#### Sposób stosowania



- **Warunki stosowania**  
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.  
  
Malować pędzlem.  
Materiał starannie rozmieszać.  
Materiał nakładać za pomocą pędzla do lazur, ławkowca lub ścierki bawełnianej.  
Po upływie 30 minut niewchłonięty materiał zdjąć za pomocą suchego pędzla lub ścierki.  
Po 4-6 godzinach powierzchnię należy ocenić i zależnie od wyniku ewentualnie nanieść drugą warstwę.  
Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

#### Wskazówki wykonawcze



Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.  
W ciągu wielu miesięcy WPC-Imprägnier-Öl będzie stopniowo ulegał zwiertaniu. Gdy zajdzie potrzeba - powłokę renowacyjną nakłada się bez uprzedniego przeszlifowywania podłoża.  
W strefie bezpośredniego zwiertania niezbędne jest odświeżanie powłoki co najmniej raz w roku.  
Niebezpieczeństwo samozapłonu  
Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.



---

■ **Schnięcie**

Dalsza obróbka możliwa po upływie około. 4 - 6 godzin

Wartości sprawdzone w praktyce w temp.20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

■ **Rozcieńczanie**

Materiał gotowy do stosowania

---

**Narzędzia / czyszczenie**

Pędzel do lazur, ławkowiec, ścierki bawełniane




Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć środkiem Verdünnung & Pinselreiniger. Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

---

**Przechowywanie / trwałość**

W oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 5 lat.



---

**Bezpieczeństwo / przepisy**

Blizsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

---

**Wskazówka dotycząca utylizacji**

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

---

**Rozporządzenie o produktach biobójczych**

\* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!

---

**VOC w myśl dyrektywy Decopaint (2004/42/EG)**

Wartość graniczna dla tego produktu wyznaczona przez UE (kat. A/j): maks. 700 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 700 g/l VOC.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność